



AEROSOL APPRÊT 360

Fiche technique

Mise à jour 2/ Août 2016



	<u>Description Technique</u>	<u>Supports</u>	<u>Préparation de surface</u>
Conforme aux normes Européennes COV.	2 à 3 couches	Sur peinture poncée	 Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon doux. Dégraisser avec Body 770 ANTISIL standard / Body 771 ANTISIL rapide.
Excellent apprêt en aérosol pour supports métalliques.	Hors-poussières en 10 min à 23°C	Surfaces OEM Fibre de verre	
Peut être couvert avec tous les systèmes de peinture 2K.		Tôles poncées et nettoyées	 S'assurer que la surface a été séchée à l'air et non pas essuyée. Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés. Utiliser le produit dans un local aéré et ventilé.
Peut-être recouvert par une peinture aérosol après 10 minutes de séchage. Il est conseillé d'attendre entre 12 et 24 heures avant de repeindre en 2k.		MASTICS HB Body Apprêts HB BODY 960 / 961	

Procédé d'application: >>>

Appliquer deux à trois couches moyennes suffisantes pour recouvrir la zone de travail et attendre 10-12 min entre chaque couche. Chaque couche doit être uniforme et sèche.
Ponçage humide léger au grain P800-P1000 avant d'appliquer la peinture



Bien agiter avant usage



2 à 3 couches en attendant 10-12 min entre chaque couche pour les meilleurs résultats. Environ 20-30 µm



Hors-poussières en 10min à 23°C



Il est conseillé d'attendre entre 12 et 24 heures avant de repeindre en peinture 2k.

Point éclair: -97°C

Densité: 0.94g/cm³

Matière solide (sans solvant): 50% du poids

Rendement théorique: -

VOC (2004/42/EC)

La limite de composé organique volatil (VOC) pour cette catégorie de produit (aérosol) est de 840g/L. Ce produit contient dans sa version PAE (Prêt à l'emploi) 490g/L. 2004/42/IIB(e) (840)490.

Nettoyage des outils: -

Stockage: Stocker le produit dans un endroit frais (entre +5 et +25°C). Peut être conservé jusqu'à 36 mois dans son emballage d'origine non utilisé.

Remarques:

- Toujours utiliser le produit selon les spécifications indiquées.
- Bien agiter avant utilisation.
- Agiter pendant 1 à 2 minutes après que la bille d'agitation ait commencé à bouger.
- S'assurer que la surface à recouvrir est exempte de poussières, huiles, cires, etc. Tester le produit sur une surface similaire avant usage.
- Ce produit fonctionne mieux entre 10 et 25°C.

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.