

APPRÊT UNIVERSEL 607 4:1 UHS

Fiche technique N° 115

Février 2019



Description Technique

Conforme aux normes Européennes

Excellent pouvoir garnissant

Facile à poncer

Excellentes propriétés mécaniques

Couleur: Gris clair



Mélanger 4 parts de 607 avec 1 part de durcisseur 625



Dilution: 20-30% de diluant standard 740 ou lent 741



Séchage
Four: 30 min à 60°C
Air: 2 à 3h à 23°C
Infrarouge: 8-12 min à 60-70cm

Supports

Vieilles peintures poncées
Eléments neufs (cataphorèse)
Thermoplastiques—TPA
Fibre de verre
Acier poncé et dégraissé
Aluminium - Galva
Mastic polyester
Wash Primer
Primaire 1K

Préparation de surface



Nettoyer la surface avec un chiffon doux et le dégraissant HB Body 770 ou 771.



Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés. Utiliser le produit dans un local aéré et ventilé.

Procédé d'application UHS : 2 passes >> Appliquer en deux passes à 10 minutes d'intervalle.



Mélanger 4 parts de 607 avec 1 part de durcisseur 625
Durée de vie en pot: 60 min à 23°C



Séchage
Air: 3-4h à 23°C - 110-150µm
Four: 30 min à 60°C

Point éclair: 25°C / 77°F

Densité: 1.62 g/cm³**

Matière solide (sans solvant): 77% du poids



Dilution: 20-30% de diluant standard 740 ou lent 741



Infrarouge: 8-12 min à 60-70cm

Rendement théorique:
5-6 m² / litre pour 80µm d'épaisseur.



Viscosité du mélange prêt à l'emploi
25-35 sec
DIN 4 / 20°C



Ponçage à sec P320-P500

VOC (2004/42/EC)

La limite de composé organique volatil (VOC) pour cette catégorie de produit est de 540g/L.



Pistolet standard 1,5—1,5mm
Pression de 2-3 bars
2 couches = 110-150 µm



Ponçage manuel à l'eau P600-P1000

Ce produit contient dans sa version PAE (prêt à l'emploi) 500g/L. 2004/42/IIB(b) (540)500



Pistolet HVLP 1,5—1,7mm
Pression d'atomisation de 2 bars
2 couches = 120-150 µm



Peut être recouvert par tous types de peinture HB Body solvantées ou hydro.

Nettoyage des outils: après utilisation, nettoyer avec le diluant HB Body 740.



Temps d'évaporation final de 10 min à 20-23°C



Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés

Stockage: Stocker dans un endroit frais (5°C à 25°C). Utiliser dans les 12 mois pour les meilleurs résultats.



Suivez les indications mentionnées dans la fiche technique.

Il est possible de stocker le produit pendant 24 mois si celui-ci n'est pas ouvert.

Les isocyanates peuvent causer une sensibilisation de la peau. Plus spécifiquement, des précautions doivent être prises lors de la manipulation du produit. Toute personne ayant des antécédents de troubles histaminiques ou de problèmes respiratoires doit d'abord consulter le médecin.

Remarques: Les produits 2k réagissent mal avec l'eau. Utiliser des équipements propres et secs. Mélanger soigneusement et uniquement avec le durcisseur et diluant HB Body.

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.