

S1000

MASTIC POLYESTER UNIVERSEL



DESCRIPTION

Le S1000 est un mastic polyester universel pratique qui fait partie du système compact de réparation Syrox. Il adhère très bien sur la plupart des supports courants des véhicules.



SYSTÈME DE RÉPARATION SYROX

CARACTÉRISTIQUES :

- APPLICATION HOMOGENÈNE; PROCURE UN SUPPORT UNIFORME.
- FACILE À PONCER.

PRODUITS

- S1000 MASTIC POLYESTER UNIVERSEL
- DURCISSEUR BPO PÂTE ROUGE



VERNIS:

- S5000 VERNIS HS TOP
- S5100 VERNIS SÉCHAGE-AIR ANTI-RAYURES

BASE MATE:

- S100 - S940 BASE HYDRODILUABLE

SOUS-COUCHES:

- S1000 MASTIC POLYESTER UNIVERSEL
- S3020 APPRÊT À PONCER GRIS CLAIR
- S3060 APPRÊT À PONCER GRIS FONCÉ
- S2000 WASH PRIMER 1K
- S2500 PROMOTEUR D'ADHÉRENCE POUR PLASTIQUE

Pour utilisation
professionnelle uniquement !

S1000 MASTIC POLYESTER UNIVERSEL

PRÉPARATION DU SUPPORT ET DE LA SURFACE



- Acier, acier galvanisé ou aluminium tendre, nettoyé et poncé.
- Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée.
- Apprêt 2K / Impression-Apprêt 2K, correctement poncée et durcie.
- Impression d'origine (cataphorèse), finement poncée et parfaitement nettoyée.
- Supports en polyester renforcé de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, nettoyés et poncés.

MÉLANGE PRODUIT



Avec DURCISSEUR BPO PÂTE ROUGE :

- 2% à 15-25°C

- 1% à >25°C

- 5 - 6 min. / 20°C (avec 2% de DURCISSEUR BPO PÂTE ROUGE)

Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/EC. 2004/42/II(b)(250)250. La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie : IIB.b) en prêt à l'emploi est de 250 g/litre maxi.de COV. La teneur en COV de ce produit en prêt à l'emploi est de 250 g/l maximum.



APPLICATION

Au couteau à mastic



SÉCHAGE



OU



2-3 min. à 50% de puissance (onde courte)



PONÇAGE

Ponçage à sec au P80 - P240



RECOUVRABLE

Avec l'Apprêt 2K suivi de la peinture de finition.



REMARQUES TECHNIQUES

Déconseillé sur les impressions monocomposant, les primaires réactifs, les sous-couches thermoplastiques ou les finitions thermoplastiques.



SÉCURITÉ

- Ce produit est classé selon la réglementation (CE) 1272/2008 (CLP).
- Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits auxquels se réfère le système de peinture, sont de Syrox®. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à Syrox®, sauf indication expressément formulée.