

# S2000 WASH PRIMER 1K

# SYROX™

## DESCRIPTION :

S2000 Wash Primer 1K est un primaire acide monocomposant qui fait partie du système compact de réparation Syrox.

Il est spécialement formulé pour une utilisation sur métal nu et procure une très bonne protection contre la corrosion.

## CARACTÉRISTIQUES :

- À UTILISER SOUS LES APPRÊTS À PONCER SYROX S3020 ET S3060.
- ASSURE UNE EXCELLENTE ADHÉRENCE.
- SANS CHROMATE DE ZINC.
- PROTECTION ANTICORROSION.

## PRODUITS :

- S2000 WASH PRIMER 1K
- S8000 DILUANT



## SYSTÈME DE RÉPARATION SYROX

### VERNIS:

- S5000 VERNIS HS TOP
- S5100 VERNIS SÉCHAGE-AIR ANTI-RAYURES

### BASE MATE:

- S100 - S940 BASE HYDRODILUABLE

### SOUS-COUCHES:

- S1000 MASTIC POLYESTER UNIVERSEL
- S3020 APPRÊT À PONCER GRIS CLAIR
- S3060 APPRÊT À PONCER GRIS FONCÉ
- S2000 WASH PRIMER 1K
- S2500 PROMOTEUR D'ADHÉRENCE POUR PLASTIQUE

Pour utilisation  
professionnelle uniquement !

## S2000 WASH PRIMER 1K

### PRÉPARATION DU SUPPORT ET DE LA SURFACE



- Acier, acier galvanisé ou aluminium tendre, nettoyé et poncé.
- Impression d'origine légèrement poncée.
- Peinture d'origine ou ancienne (sauf thermoplastique) correctement poncée.
- Surface traitée au MASTIC UNIVERSEL S1000 puis poncée.

### MÉLANGE PRODUIT



En volume : 2 : 1  
En poids (g) : 100 : 39

avec DILUANT S8000 à 20°C.

Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/EC 2004/42/IIIB(c)(780)760. La valeur limite dans l'UE pour ce produit (catégorie IIB.c) dans sa forme prêt à l'emploi est au maximum de 780 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit en prêt à l'emploi est de 760 g/l maximum.

### APPLICATION



Conforme, HVLP\*  
Buse : 1,3 - 1,5 mm  
Pression de pistelage: 1,5 - 2,0 bar pression d'entrée / HVLP max. 0,7 bar pression d'atomisation  
\*Voir les recommandations du fabricant



1 couche  
Épaisseur de film recommandée : 10 - 15 µm



Désolvatation finale : 10 - 15 min à 20°C

### SÉCHAGE



Recouvrable avec :  
S3020 - S3060  
APPRÊT A PONCER

### SEC POUR PONÇAGE



OU



5 min à 50% de puissance (onde courte)

### RECouvreMENT



- Avec les APPRÊTS A PONCER S3020-S3060.

## S2000 WASH PRIMER 1K



### REMARQUES TECHNIQUES

- Ne pas recouvrir avec des produits polyester ou époxy. Déconseillé sur les impressions monocomposant, les sous-couches thermoplastiques ou les finitions thermoplastiques.
- Ne convient pas à l'application sur des peintures thermoplastiques.



### SÉCURITÉ

- Ce produit est classé selon la réglementation (CE) 1272/2008 (CLP).
- Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits auxquels se réfère le système de peinture, sont de Syrox®. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à Syrox®, sauf indication expressément formulée.