

FICHE TECHNIQUE

TSP 810 – Finixa aérosol pour soudure phosphate et zinc 400ml

Information du produit

TSP 810 est un coating gris contenant du zinc. Il offre une excellente protection contre la corrosion.
Film de revêtement hautement cohésif, excellente adhérence.
Bonne capacité de poncer.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques.
Peut être peint avec la plupart des peintures et coatings modernes.

Application:

Apprêt pour une utilisation générale où les surfaces métalliques doivent être protégées contre la corrosion.
Les applications typiques comme la retouche des pièces en métal ferreux après le soudage et la protection à long terme des assemblages métalliques.

Information technique:

COATING

Base	:	phosphate de zinc, talcum, dioxyde de titane carbone noir, résines alkydes modifiées.
Densité	:	0.96
Couleur	:	gris clair
Odeur	:	solvant
Essai au brouillard salin DIN 50021 + DIN 53210	:	80 mu 250 heures > Ri0
Fonctionnement recommandé: Température, °C	:	-50 à 100
Température maximale, °C	:	130
Séchage	:	soudage après 15 min, à 20°C (max couche 30 min) Recouvrable après 8 heures

AEROSOL

Propulseur	:	Propane/Butane
Densité (20°C), g/ml	:	0,766
Pression (20°C), bar	:	3,1
Débit (20°C), g/sec	:	1,5
Instructions pour utilisation	:	Utiliser à température ambiante. Secouer avant utilisation. La surface doit être sèche et propre, sans poussières, rouille, huile etc. Pulvériser une couche sur la surface à traiter. Laisser sécher. Après la vaporisation, pour nettoyer la buse: tenir l'aérosol

à l'envers et vaporiser jusqu'à ce que il n'en sort plus de produit, mais uniquement du gaz.

Appliquer lors d'une température	:	10-25 °C
Sécurité	:	voir FDS Conserver à l'écart de la chaleur, étincelles, flammes, surfaces chaudes. Ne pas fumer. Conteneur sous pression : ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou autre source d'ignition. Eviter de respirer le spray. Porter des gants de protection/protéger les yeux. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
Conditions de stockage	:	frais (10°C – 20°C) et sec
Durée de vie	:	2 ans à partir de la date de production

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.