

APPRÊT P334 4:1 HS

Fiche technique N° 102

Mise à jour 7/ Novembre 2016



Description Technique

Conforme aux normes Européennes

Application directe sur les pare-chocs plastiques neufs ou anciens sans utiliser de primaire plastique

Excellent pouvoir garnissant et facile à poncer

Excellents propriétés mécaniques même sur les plastiques



Mélanger 4 parts de P334 avec 1 part de durcisseur H725



Dilution: 15-20% de diluant standard 740 ou lent 741



Séchage air:

2-3h à 23°C

Séchage cabine:

20-30 min à 60°C

Infrarouge:

8-12min à 60-70cm

Supports

Vieilles peintures poncées

Eléments neufs

(cataphorèse)

Thermoplastiques—TPA

Fibre de verre

Acier poncé et dégraissé

Mastic polyester

Wash Primer 960

Primaire 1K 961

Pare-chocs neufs ou anciens

Préparation de surface



Nettoyer la surface avec un chiffon doux et le dégraissant HB Body 770 ou 771.



Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés. Utiliser le produit dans un local aéré et ventilé.

Procédé d'application: Version garnissante HS

2 passes >> Appliquer en deux couches à 15 minutes d'intervalle.



Mélanger 4 parts de P334 avec 1 part de durcisseur H725



Infrarouge: 8-12min à 60-70cm



Dilution: 15-20% de diluant standard 740 ou lent 741



Ponçage à sec P400-P500



Viscosité du mélange prêt à l'emploi
26-32 sec (DIN 4 / 20°C)



Ponçage humide à main
P600-P1000



Pistolet standard 1,5—1,8mm
Pression de 3-4 bars
2 couches = 100-120 µm



Peut être recouvert par tous types de peinture HB Body



Pistolet HVLP 1,5—1,7mm
Pression de 2 bars
2 couches = 100-120 µm



Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés



Temps d'évaporation final de 10 min à 23°C



Suivez les indications mentionnées dans la fiche technique.



Séchage air: 2-3h à 23°C

Séchage cabine: 20-30 min à 60°C

Remarques:

Les produits 2k réagissent mal avec l'eau. Utiliser des équipements propres et secs. Mélanger soigneusement et uniquement avec le durcisseur et diluant HB Body. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.

APPRÊT P334 4:1 HS

Fiche technique N° 102

Mise à jour 7/ Novembre 2016



Procédé d'application: Directe sur plastiques (PE—PP—ABS—TSOP etc.)

2 passes >> Appliquer en deux couches à 15 minutes d'intervalle.



Ponçage à sec P240-P320

Ne jamais poncer avec un scotch-brite



Temps d'évaporation final de 5-10 min à 23°C



Nettoyer la surface avec un chiffon doux et le dégraissant HB Body 770 ou 771.

S'assurer que la surface est séchée à l'air et non pas essuyée



Séchage air: 1-2h à 23°C



Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés



Ponçage à sec P400-P500



Mélanger 4 parts de P334 avec 1 part de durcisseur H725



Ponçage humide à main P600-P1000



Dilution: 50-60% de diluant standard 740 ou lent 741



Peut être recouvert par tous types de peinture HB Body



Viscosité du mélange prêt à l'emploi 14-16 sec (DIN 4 / 20°C)



Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés



Pistolet standard 1,3—1,4mm
Pression de 3-4 bars
2-3 couches = 60-80 µm



Suivez les indications mentionnées dans la fiche technique.



Pistolet HVLP 1,4mm
Pression de 2 bars
2-3 couches = 60-80 µm

Remarques:

Les produits 2k réagissent mal avec l'eau. Utiliser des équipements propres et secs. Mélanger soigneusement et uniquement avec le durcisseur et diluant HB Body. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.



APPRÊT P334 4:1 HS

Fiche technique N° 102

Mise à jour 7/ Novembre 2016



Procédé d'application: Mouillé / Mouillé >> Appliquer en une couche fine

Ne pas utiliser la version M/M sur des mastics et les surfaces TPA

Ne jamais utiliser le durcisseur H725 en version mouillé/mouillé



Mélanger 4 parts de P334 avec
1 part de durcisseur H729
Durée de vie en pot: 30-45 min
à 23°C



Temps d'évaporation final
de 10 min à 23°C



Dilution: 50-60% de diluant
standard 740 ou lent 741



Peut être recouvert par
tous types de peinture HB
Body



Viscosité du mélange prêt à
l'emploi
14-16 sec (DIN 4 / 20°C)



Assurez-vous de porter les
équipements de protection
individuelle adaptés



Pistolet standard 1,3—1,4mm
Pression de 3-4 bars
1 couche = 20-30 µm



Suivez les indications men-
tionnées dans la fiche tech-
nique.



Pistolet HVLP 1,4mm
Pression de 2 bars
1 couche = 20-30 µm

Point éclair: 27°C / 80°F

Densité: 1.48 g/cm³

Matière solide (sans solvant): 73% du poids

Rendement théorique: 5-6 m² / litre pour 120µm
d'épaisseur.

VOC (2004/42/EC)

La limite de composé organique volatil (VOC) pour
cette catégorie de produit est de 540g/L. Ce produit
contient dans sa version PAE (prêt à l'emploi) 460g/L.
2004/42/IIB(b)(540)460

Nettoyage des outils: après utilisation, nettoyer avec
le diluant HB Body 740.

Stockage: Les produits polyester ont une durée maxi-
mum de stockage. Le stockage idéal se situe entre 5°C
et 25°C. Le meilleur résultat est obtenu pendant les 12
premiers mois mais il est possible de stocker le produit
pendant 24 mois si celui-ci n'est pas ouvert.

Remarques:

Prendre en considération les temps de mise en température de la cabine. Les produits 2k réagissent mal avec l'eau. Utiliser des équipements propres et secs. Mélanger soigneusement et uniquement avec le durcisseur et diluant HB Body recommandés. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.

Attention:

Si ce produit entre en contact avec votre peau, l'essuyer immédiatement et laver à l'eau savonneuse. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Ce produit PAE contient des isocyanates et peut entraîner une sensibilisation cutanée en cas de contact. Manipulez avec précaution. En cas d'antécédent de troubles respiratoires ou d'état histaminique consulter un médecin en prévention.

Remarques:

Les produits 2k réagissent mal avec l'eau. Utiliser des équipements propres et secs. Mélanger soigneusement et uniquement avec le durcisseur et diluant HB Body. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.